

BCS211

BAUCHEMIESANDE | CONSTRUCTION CHEMICALS SANDS

STROBEL
QUARZSAND 



Chemische Analyse | Chemical analysis

Fe ₂ O ₃	< 0,2 %
Al ₂ O ₃	< 0,3 %
TiO ₂	< 0,2 %
SiO ₂	> 99,1 %

Physikalische Kenndaten | Physical characteristics

Mittlere Körnung Medium grain size	0,119 mm
AFS Kennzahl AFS number	115
Theoretische spezifische Oberfläche Theoretic specific surface area	211 cm ² /g
Gleichmäßigkeitsgrad Uniformity ratio	70 %
Glühverlust Loss on ignition	< 0,2 %
Sinterbeginn Sintering point	>1550 °C
Schüttdichte feuergetrocknet Bulk density fire dried	1,32 to/m ³

Korngrößenverteilung | Grain size distribution

Maschenweite Mesh Size (mm)	Rückstand Residue (%)	Summe Sum (%)	Toleranzbereich Tolerance range (%)
> 0,710	0,0		
0,500–0,710	0,0		
0,355–0,500	0,0		
0,250–0,355	0,0		0–0,5
0,180–0,250	2,0	100,0	0–5
0,125–0,180	44,0	98,0	30–55
0,090–0,125	35,0	54,0	25–45
0,063–0,090	13,5	19,0	10–18
0,000–0,063	5,5	5,5	3–10

Die angegebenen Daten stellen Jahresdurchschnittswerte dar, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

The shown data represent annual averages, a liability can not be deduced.