

BCS306 vorläufig

BAUCHEMIESANDE | CONSTRUCTION CHEMICALS SANDS

STROBEL
QUARZSAND 



Chemische Analyse | Chemical analysis

Fe ₂ O ₃	< 0,2 %
Al ₂ O ₃	< 0,2 %
TiO ₂	< 0,2 %
SiO ₂	> 99,1 %

Farbwerte | Color values

L*	> 77,5
a*	< 3,0
b*	< 10,8

Physikalische Kenndaten | Physical characteristics

Mittlere Körnung Medium grain size	0,06mm
AFS Kennzahl AFS number	190
Theoretische spezifische Oberfläche Theoretic specific surface area	350 cm ² /g
Gleichmäßigkeitsgrad Uniformity ratio	
Glühverlust Loss on ignition	< 0,2 %
Sinterbeginn Sintering point	> 1550 °C
Schüttdichte feuergetrocknet Bulk density fire dried	1,32 to/m ³

Korngrößenverteilung | Grain size distribution

Maschenweite Mesh Size (mm)	Rückstand Residue (%)	Summe Sum (%)	Toleranzbereich Tolerance range (%)
> 0,140	0,0		
0,125–0,140	0,0		
0,100–0,125	0,0		0–0,2
0,090–0,100	0,5	100,0	0–1
0,071–0,090	27,0	99,5	20–40
0,063–0,071	25,0	72,5	20–40
0,040–0,063	45,0	47,5	25–55
0,020–0,040	2,5	2,5	1–5
0,000–0,020	0,0	0,0	0–1

Die angegebenen Daten stellen Jahresdurchschnittswerte dar, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

The shown data represent annual averages, a liability can not be deduced.