


BCS412

BAUCHEMIESANDE | CONSTRUCTION CHEMICALS SANDS

STROBEL
QUARZSAND 



Chemische Analyse | Chemical analysis

Fe ₂ O ₃	< 0,1 %
Al ₂ O ₃	< 0,2 %
TiO ₂	< 0,2 %
SiO ₂	> 99,1 %

Farbwerte | Color values

L*	> 77,8
a*	< 1,6
b*	< 6,1

Physikalische Kenndaten | Physical characteristics

Mittlere Körnung Medium grain size	0,125 mm
AFS Kennzahl AFS number	104
Theoretische spezifische Oberfläche Theoretic specific surface area	187 cm ² /g
Gleichmäßigkeitsgrad Uniformity ratio	89 %
Glühverlust Loss on ignition	< 0,2 %
Sinterbeginn Sintering point	> 1550 °C
Schüttdichte feuergetrocknet Bulk density fire dried	1,32 to/m ³

Korngrößenverteilung | Grain size distribution

Maschenweite Mesh size (mm)	Rückstand Residue (%)	Summe Sum (%)	Toleranzbereich Tolerance range (%)
> 0,710	0,0		
0,500–0,710	0,0		
0,355–0,500	0,0		
0,250–0,355	0,0		0–0,1
0,180–0,250	2,5	100,0	1–6
0,125–0,180	41,0	97,5	40–65
0,090–0,125	50,0	56,5	30–55
0,063–0,090	6,0	6,5	3–10
0,000–0,063	0,5	0,5	0–1

Die angegebenen Daten stellen Jahresdurchschnittswerte dar, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

The shown data represent annual averages, a liability can not be deduced.