


QS721

BAUPRODUKTE | CONSTRUCTION PRODUCTS



Chemische Analyse | Chemical analysis

Fe ₂ O ₃	< 0,2 %
Al ₂ O ₃	< 0,2 %
TiO ₂	< 0,2 %
SiO ₂	> 99,1 %

Physikalische Kenndaten | Physical characteristics

Mittlere Körnung Medium grain size	0,211 mm
AFS Kennzahl AFS number	63
Theoretische spezifische Oberfläche Theoretic specific surface area	112 cm ² /g
Gleichmäßigkeitsgrad Uniformity ratio	83 %
Glühverlust Loss on ignition	< 0,2 %
Sinterbeginn Sintering point	> 1550 °C
Schüttdichte feuergetrocknet Bulk density fire dried	1,37 to/m ³

Korngrößenverteilung | Grain size distribution

Maschenweite Mesh Size (mm)	Rückstand Residue (%)	Summe Sum (%)	Toleranzbereich Tolerance range (%)
> 0,710	0,0		
0,500–0,710	0,1	100,0	0–0,5
0,355–0,500	1,3	99,6	0–4
0,250–0,355	12,0	98,6	6–16
0,180–0,250	64,0	86,6	53–72
0,125–0,180	21,0	22,6	15–30
0,090–0,125	1,3	1,6	0–3
0,063–0,090	0,2	0,3	0–0,5
0,000–0,063	0,1	0,1	0–0,2

Die angegebenen Daten stellen Jahresdurchschnittswerte dar, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

The shown data represent annual averages, a liability can not be deduced.