



BCS223

BAUCHEMIESANDE | CONSTRUCTION CHEMICAL SANDS



Chemische Analyse | Chemical analysis

Fe ₂ O ₃	< 0,2 %
Al ₂ O ₃	< 0,2 %
TiO ₂	< 0,2 %
SiO ₂	> 99,1 %

Physikalische Kenndaten | Physical Characteristics

Mittlere Körnung	Medium grain size	0,23 mm
AFS Kennzahl	AFS number	60
Theoretische spezifische Oberfläche	Theoretic specific surface area	104 cm ² /g
Gleichmäßigkeitsgrad	Uniformity ratio	82 %
Glühverlust	Loss on ignition	< 0,2 %
Sinterbeginn	Sintering point	> 1550 °C
Schüttdichte feuergetrocknet	Bulk density fire dried	1,37 to/m ³

Korngrößenverteilung | Grain size distribution

Maschenweite Mesh size mm	Rückstand Residue (%)	Summe Sum (%)	Toleranzbereich Tolerance range
> 0,710	0,0		
0,500–0,710	0,3	100,0	0–1
0,355–0,500	4,7	99,7	2–6
0,250–0,355	23,1	95,0	18–27
0,180–0,250	54,0	71,9	51–60
0,125–0,180	16,6	17,9	12–19
0,090–0,125	1,0	1,3	0–1,5
0,063–0,090	0,3	0,3	0–0,5
0,000–0,063	0,0	0,0	0–0,2

Stand: 10/2016 | Revision 10

Die angegebenen Daten stellen Jahresdurchschnittswerte dar, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

The shown data represent annual averages, a liability can not be deducted.

STROBEL QUARZSAND GmbH
Freihungssand 3 | 92271 Freihung | Germany
www.strobel-quarzsand.de | info@strobel-quarzsand.de
T: 09646-92010

