



BCS415

BAUCHEMIESANDE | CONSTRUCTION CHEMICAL SANDS



Chemische Analyse | Chemical analysis

Fe ₂ O ₃	< 0,1 %
Al ₂ O ₃	< 0,2 %
TiO ₂	< 0,2 %
SiO ₂	> 99,1 %

Farbwerte | Color values

L*	> 78,2
a*	< 1,5
b*	< 7,2

Physikalische Kenndaten | Physical Characteristics

Mittlere Körnung	Medium grain size	0,15 mm
AFS Kennzahl	AFS number	83
Theoretische spezifische Oberfläche	Theoretic specific surface area	146 cm ² /g
Gleichmäßigkeitsgrad	Uniformity ratio	93 %
Glühverlust	Loss on ignition	< 0,2 %
Sinterbeginn	Sintering point	> 1550 °C
Schüttdichte feuergetrocknet	Bulk density fire dried	1,32 to/m ³

Korngrößenverteilung | Grain size distribution

Maschenweite Mesh size mm	Rückstand Residue (%)	Summe Sum (%)	Toleranzbereich Tolerance range
> 0,710	0,0		
0,500–0,710	0,0		
0,355–0,500	0,0		
0,250–0,355	0,4	100,0	0–0,8
0,180–0,250	8,0	99,6	5–12
0,125–0,180	78,0	91,6	70–85
0,100–0,125	12,5	13,6	8–15
0,090–0,125	0,6	1,1	0–1,2
0,063–0,090	0,4	0,5	0–0,6
0,000–0,063	0,1	0,1	0–0,2

Die angegebenen Daten stellen Jahresdurchschnittswerte dar, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

The shown data represent annual averages, a liability can not be deducted.

STROBEL QUARZSAND GmbH
Freihungssand 3 | 92271 Freihung | Germany
www.strobel-quarzsand.de | info@strobel-quarzsand.de
T: 09646-92010

