



GLS018

GLASSANDE | GLASS SANDS



Chemische Analyse | Chemical analysis

Fe ₂ O ₃	0,014 – 0,020 %
Al ₂ O ₃	< 0,2 %
TiO ₂	< 0,012 – 0,06 %
SiO ₂	> 99,1 %

Physikalische Kenndaten | Physical Characteristics

Mittlere Körnung	Medium grain size	0,13 mm
AFS Kennzahl	AFS number	100
Theoretische spezifische Oberfläche	Theoretic specific surface area	180 cm ² /g
Gleichmäßigkeitsgrad	Uniformity ratio	84%
Glühverlust	Loss on ignition	< 0,2 %
Sinterbeginn	Sintering point	> 1550 °C
Schüttdichte feuergetrocknet	Bulk density fire dried	1,37 to/m ³

Korngrößenverteilung | Grain size distribution

Maschenweite Mesh size mm	Rückstand Residue (%)	Summe Sum (%)	Toleranzbereich Tolerance range
> 1,000	0,0		
0,630–1,000	0,0		
0,500–0,630	0,0		
0,200–0,500	20	100,0	0–10
0,100–0,200	85,0	98,0	60–90
0,063–0,100	12,0	13,0	0–30
0,000–0,063	1,0	1,0	0–1,5

Stand: 10/2016 | Revision 10

Die angegebenen Daten stellen Jahresdurchschnittswerte dar, ein Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

The shown data represent annual averages, a liability can not be deducted.

STROBEL QUARZSAND GmbH
Freihungssand 3 | 92271 Freihung | Germany
www.strobel-quarzsand.de | info@strobel-quarzsand.de
T: 09646-92010

