




GS15RP

3D-DRUCK-SANDE | SAND FOR RAPID PROTOTYPING



Chemische Analyse | Chemical analysis

Fe ₂ O ₃	< 0,1 %
Al ₂ O ₃	< 0,2 %
TiO ₂	< 0,2 %
SiO ₂	> 99,1 %

Physikalische Kenndaten | Physical Characteristics

			Toleranz Tolerance
Mittlere Körnung	Medium grain size	0,145 mm	0,14–0,15 mm
AFS Kennzahl	AFS number	85	80–90
Theoretische spezifische Oberfläche	Theoretic specific surface area	145 cm ² /g	140–150 cm ² /g
Gleichmäßigkeitsgrad	Uniformity ratio	90 %	85–95 %
Glühverlust	Loss on ignition	< 0,2 %	
Sinterbeginn	Sintering point	> 1550 °C	
Schüttdichte feuergetrocknet	Bulk density fire dried	1,32 to/m ³	1,31–1,33 to/m ³

Korngrößenverteilung | Grain size distribution

Maschenweite Mesh size mm	Rückstand Residue (%)	Summe Sum (%)	Toleranzbereich Tolerance range
> 0,710	0,0		
0,500–0,710	0,0		
0,355–0,500	0,0		
0,250–0,355	0,4	100,0	0–0,8
0,180–0,250	8,0	99,6	5–12
0,125–0,180	78,0	91,6	70–85
0,100–0,125	12,5	13,6	10–15
0,090–0,100	0,6	1,1	0–0,8
0,063–0,090	0,4	0,5	0–0,6
0,000–0,063	0,1	0,1	0–0,2

Stand: 07/2022 | Revision 0

Die angegebenen Daten stellen Jahresdurchschnittswerte dar, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

The shown data represent annual averages, a liability can not be deducted.

STROBEL QUARZSAND GmbH
Freihungssand 3 | 92271 Freihung | Germany
www.strobel-quarzsand.de | info@strobel-quarzsand.de
T: 09646-92010

