



GS24

GIESSEREISANDE | FOUNDRY SANDS



Chemische Analyse | Chemical analysis

Fe ₂ O ₃	< 0,2 %
Al ₂ O ₃	< 0,2 %
TiO ₂	< 0,2 %
SiO ₂	> 99,1 %

Physikalische Kenndaten | Physical Characteristics

Mittlere Körnung	Medium grain size	0,240 mm
AFS Kennzahl	AFS number	58
Theoretische spezifische Oberfläche	Theoretic specific surface area	103 cm ² /g
Gleichmäßigkeitsgrad	Uniformity ratio	71 %
Glühverlust	Loss on ignition	< 0,2 %
Sinterbeginn	Sintering point	> 1550 °C
Schüttdichte feuergetrocknet	Bulk density fire dried	1,37 to/m ³

Korngrößenverteilung | Grain size distribution

Maschenweite Mesh size mm	Rückstand Residue (%)	Summe Sum (%)	Toleranzbereich Tolerance range
> 0,710	0,0		0,0–0,05
0,500–0,710	0,6	100,0	0,0–1,0
0,355–0,500	5,5	99,7	3,0–6,0
0,250–0,355	29,0	95,0	25–32
0,180–0,250	48,0	71,9	45–55
0,125–0,180	16,0	17,9	14,0–18,0
0,090–0,125	0,7	1,3	0,0–1,0
0,063–0,090	0,15	0,3	0–0,2
0,000–0,063	0,00	0,0	0–0,1

Stand: 11/2020 | Revision 00

Die angegebenen Daten stellen Jahresdurchschnittswerte dar, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

The shown data represent annual averages, a liability can not be deducted.

STROBEL QUARZSAND GmbH
Freihungssand 3 | 92271 Freihung | Germany
www.strobel-quarzsand.de | info@strobel-quarzsand.de
T: 09646-92010

